



Acciai Speciali

INTERACCIAI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Pasteur, 2 - 42122 Reggio Emilia - ITALY
Tel. () 39 0522 556800 Fax () 39 0522 557519
http://www.interacciai.it
e-mail: info@interacciai.it
e-mail: amministrazione@interacciai.it
pec: amministrazione@pec.interacciai.it

CAP.SOC. € 2.500.000,00 i.v.
C.Fisc. - P.Iva - N. ISCR. R.I. 00283270353
R.E.A. di Reggio Emilia n.113556
VAT CODE IT 00283270353

Filiali con deposito

ANCONA	BARI	BOLOGNA	BRESCIA	MILANO	MODENA	PIACENZA	REGGIO E.	ROMA	SIENA	TORINO	S.PONSO	TREVISO	VERONA
0731/60452	080/5324378	0542/670000	030/9759065	02/2544161	059/333033	0523/524321	0522/927013	0774/354474	0577/931909	011/8975963	0124/360748	0422/446700	045/8510680

CERTIFICATO DI COLLAUDO

conforme all'originale conservato presso nostra sede

TEST CERTIFICATE

corresponding to the original kept in our head office

CERTIFICAT D'ESSAI

conforme à l'original conserve au siego

WERKPRUFZEUGNIS

entsprechend dem in unserm siz aufbewahren original

UNI EN 10204/2005 3.1 DI PRODOTTO

Cliente:

KROKAR d.o.o. TRGOVINA IN PROIZVONJA
SPODNJI PLAVZ, 28
4270 JESENICE Slovenia

Il prodotto relativo a questo documento è conforme alle prescrizioni contrattuali / The product describes in this document is in according to the Customer's

ACCIAIO - STEEL - ACIER - STAHL Aisi 303 (1.4305) +C TD	7232400315 15	Quantità/Weight 55,00	CERTIFICATO N° 3575218	Rif Norma UNI EN 10088-3
COLATA - HEAT - COULEE - SCHMELZE PW07307	N. C. INTERNA F210809	Ordine Cliente/Order 249	RIF. NS. DDT TV00080	DEL 27/05/2026
Codice Articolo Cliente / Customer Product Value				

COMPOSIZIONE CHIMICA % - CHEMICAL ANALYSIS % - COMPOSITION CHIMIQUE % - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG %

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al
0,062	0,25	1,93	0,027	0,3144	17,71	8,02		0,75		
Ti	V	Pb	B	Ca	N	O2 ppm	H2 ppm	Nb	C.E.	

CARATTERISTICHE MECCANICHE - MECHANICAL PROPERTIES - CARATTERISTIQUES MECANIKES - MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Di riferimento	Trattamento termico del provino Heat treatment Traitement thermique Solubilizzato Warmebehandlung				Grano Grain size Dim. grain Korngrösse			Temp. prova di Resilienza Temp. impact test Temp. essai resilience Temp. kerbschlagsprobe		
Di prodotto	Diametro	Sezione	Rp02 MPa	Rm MPa	A %	Z %	HBW	KV Joule		Kcu Joule
PRELIEVO TEST ESSAI PRUFUNG			608	700	52	31				

PROVA JOMINY - JOMINY - TEST - ESSAI JOMINY - STIRNABSCHRECKVERSUCH

mm A	1.5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50
HRC															

Durezza superficiale HRC Surface hardness	Profondità di tempra mm Hardening depth	Durezza profondità Di tempra Hardness HRC
Min. Max.	Min. Max.	
Bandosità Band structure	Micropurezza Micropurity	Tasso di Riduzione Reduction ratio

LE PROVE MECCANICHE SI INTENDONO DI PRODOTTO

Note - notes:

INTERACCIAI S.p.A.